



G. FLEX HYBRIDE

- 3 poches de 5 Kg par carton
- 40 cartons par palette



Caractéristiques techniques

Utilisation : Conçue pour le collage en plein des parquets massifs de largeur maximale de 140 mm ou contrecollés

Composition : Colle monocomposant à base d'élastomère hybride sans isocyanate et sans solvant

Aspect: Pâte thixotrope beige soleil

Densité : 1,65 g / cm³

Température d'application : +15° C à +40° C

Résistance à la température : - 20°C à +80°C

Résistance à l'eau : Excellente

Résistance aux acides et bases diluées : Moyenne

Temps de formation de peau : 70 min à 23° C et 55 % HR

Vitesse de polymérisation : > 3 mm / 24h à 23° C et 55 % HR

Temps ouvert limite : 50 min à 23° C et 50 % HR

Dureté SHORE : Environ 40

Stockage et conservation : 18 mois en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité

Nettoyage : Nettoyer avec lingette CLEAN AL avant polymérisation de la colle

PAGE 1/2



G. FLEX HYBRIDE

- 3 poches de 5 Kg par carton
- 40 cartons par palette



Caractéristiques techniques

Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité

Consommation : 1000 à 1400 g/m² (Spatule crantée TKB 16)

Certification : FCBA / Evaluation à l'aptitude à l'emploi donc colle parquet

Préparation du support : Le support doit être sec (Humidité < 3%), humidité des chapes anhydrite < 5%), homogène, cohésif, exempt de graisse, poussière, résidus, cire ou liquides.
Béton et chape de ciment : Attendre le séchage et la stabilisation du support. Poncer les supports en surface et nettoyer par aspiration.
Bois : Eliminer les cires et produits d'entretien.

Mise en œuvre : Ne pas travailler à une température en dessous de 15° C ou avec une humidité relative supérieure à 65%. Appliquer à la spatule crantée. Poser le parquet avant la formation de peau du G.FLEX.
Nettoyer les outils et les débordements de produit frais à l'acétone ou au White Spirit. LE produit polymérisé s'élimine par grattage ou ponçage. La mise en service des locaux doit se faire au minimum 48h après l'application. Effectuer le ponçage et le vernissage après un délai de 4 jours. Les parquets doivent être posés conformément au DTU 51.2 et aux prescriptions du fabricant de parquet.