



## MASTIC ACRYL PARQUET

- Cartouches de 300 ml
- Carton de 12 cartouches



## Caractéristiques techniques

**Utilisation :** Réalisation de joints de finition entre les murs et les plinthes, les parquets, les revêtements de sol stratifié et les parois

**Aspect :** Pâteux (Mastic acrylique de haute qualité)

**Couleur :** Chêne clair, Chêne moyen, Chêne foncé, Merisier, Bois Rouge, Gris Clair, Wengé

**Densité à 20° :** 1,65

**Température d'application :** 10 à 30° C

**Résistance à la température :** - 30° à + 100°

**Détachant :** Eau avant prise

**Temps de formation de peau :** 60 à 70 min à 23° C et 50 % HR

**Dureté SHORE A (ISO 868) :** 33

**Module à 100% (ISO 8340) :** 0,8 daN/cm<sup>2</sup>

**Allongement à la rupture (ISO 8339) :** > 250%

**Reprise élastique (ISO 7389) :** < 50%

**Déformation maximale :** 15%

**Stockage et conservation :** 12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé entre 5° et 25° C. Protéger du gel.

**Mise en oeuvre :** Les supports à assembler doivent être secs, sans poussières, ni graisse ou autres polluants qui pourraient nuire au collage. Le mastic s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique. Après application, lisser le mastic à l'aide d'une spatule humide. Un ponçage est possible après 48 heures.

**Hygiène et Sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

**Nettoyage :** Nettoyer les outils à l'eau avant séchage du mastic. Après séchage, l'abrasion est nécessaire.